# Technisches Datenblatt



## Reparatur - Asphalt
**Artikelnummer: 227201**

## Produktbeschreibung / Anwendung

### Produktbeschreibung
Asphaltmischgut aus Edelsplitten, kornabgestuften Brechsanden und Spezial-Bitumen mit aushärtenden Eigenschaften. Das Material wird kalt verarbeitet und härtet durch Kontakt mit Wasser aus. Es ist erhältlich in den Mischgutsorten 0/3 und 0/8 mm.

### Vorteile
- Gute Standfestigkeit und hohe Langlebigkeit - im ausgehärteten Zustand entspricht es einem Heißasphalt-Mischgut
- Besteht aus umweltschonenden Rohstoffen und ist lösungsmittelfrei und recyclingfähig
- Kann bedenkenlos überbaut werden
- Einfache, kalte Verarbeitung des einbaufertig gelieferten Mischgutes; Ein Mann erledigt alle Arbeiten
- Einsatz auch unter 0 °C
- Sparsamer Verbrauch; Reste verbleiben im Gebinde zur weiteren Verwendung
- Rasche Reaktionszeit und dadurch schnelle Freigabe für den Verkehr

### Anwendungsbereich
Dieser Reparatur-Asphalt ist ideal

- für kleinere Reparaturen an Asphalt- und Betonbelägen
- überall dort, wo Standfestigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind
- für alle Verkehrslasten und Deckschichten
- besonders für scharfkantige Ausbrüche, Schlag- und Bohrkernlöcher
- für Anrampungen und Niveauverbesserungen
- für Reparaturen an Splittmastix- und Drainbelägen
- für Schadstellen an Fahrbahneinbauten und Übergangskonstruktionen
- für unterschiedliche Schichtstärken

**BRADY GmbH • SETON Division**
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach
Tel. 06103 / 7598-0 · Fax 06103 / 7598-49
www.seton.de · info@seton.de

**BRADY GmbH • SETON Division**
Auslieferungslager Thayngen
Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen
Tel.: 08 00 / 55 23 96 · Fax 08 00 / 55 23 95
www.seton.ch · info@seton.ch

**BRADY GmbH • SETON Division**
Auslieferungslager Linz
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz
Tel.: 08 00 / 29 59 88 · Fax: 08 00 / 29 59 87
www.seton.at · info@seton.at

AG Offenbach
HRB 32127
Geschäftsführer
Hans-Jörgen
Gudmundsson
Thomas J. Felmer

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Materialverbrauch:** | ca. 25 kg/m² bei einer Schichtstärke von 1 cm |
| **Max. Auftragsstärke:** | ca. 6 cm |
| **Verarbeitungstemperatur:** | +2 °C bis +30 °C |
| **Lagerfähigkeit:** | 6 Monate |
| | Kühl und trocken aufbewahren, nicht im Freien lagern.<br>Angebrochene Gebinde sorgfältig verschließen. |

### Verarbeitungshinweise

Untergrund sorgfältig reinigen, lose Teile entfernen.
**Zum besseren Schichtenverbund mit Voranstrich (z.B. MSK Primer) versehen.**

**Verarbeitungstechnik**

Den Reparatur-Asphalt leicht überhöht einbringen, mit Wasser anfeuchten und verteilen. Feuchtigkeit einmischen zur Beschleunigung der Reaktion. Glätten und nochmals ausreichend mit Wasser benetzen.
Mit geeignetem Gerät (Stampfer, Rüttelplatte oder Walze) verdichten. Die Baustelle kann nach spätestens 30 Min. geräumt und für den Verkehr freigegeben werden.
Normale Anwendung bis ca. +2 °C.
Bei tieferen Temperaturen Untergrund vorwärmen, Mischgut bei Raumtemperatur halten bis zum Einbau. Etwas längere Aushärtungszeit einplanen.

### Schutzmaßnahmen

**Gefahrstoffverordnung:** Nicht kennzeichnungspflichtig.

Bei der Verarbeitung sind die Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde, sowie die jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaften zu beachten.
Das Erzeugnis ist im flüssigen bzw. im nicht völlig durchgetrockneten Zustand wassergefährdend und darf deshalb nicht in die Kanalisation/Gewässer und Erdreich gelangen. In jedem Fall müssen Reste ordnungsgemäß entsorgt werden.

## Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.

**BRADY GmbH • SETON Division**
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach
Tel. 06103 / 7598-0 · Fax 06103 / 7598-49
www.seton.de · info@seton.de

**BRADY GmbH • SETON Division**
Auslieferungslager Thayngen
Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen
Tel.: 08 00 / 55 23 96 · Fax 08 00 / 55 23 95
www.seton.ch · info@seton.ch

**BRADY GmbH • SETON Division**
Auslieferungslager Linz
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz
Tel.: 08 00 / 29 59 88 · Fax: 08 00 / 29 59 87
www.seton.at · info@seton.at

AG Offenbach
HRB 32127
Geschäftsführer
Hans-Jörgen
Gudmundsson
Thomas J. Felmer