

Klettpunkte, selbstklebend

Artikelnummer: 248105, 248106, 248114, 248115

Produktbeschreibung / Anwendung**Beschreibung**

Selbstklebende Klettpunkte sind universell einsetzbar für die Herstellung wieder lösbarer Verbindungen. Sie halten bis zu 10.000 Betätigungen aus.

- Für schnelle, wieder lösbare Verbindungen
- Selbstklebend – kein Werkzeug nötig
- Zur Montage von Schildern
- Für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

**Anwendung**

Ideal für temporäre und flexible Befestigungen, z.B. für die Montage von Schildern.

Technische Daten**Klebstoff**

Basismaterial:	Harz-Kautschuk
Farbe:	Schwarz, Weiß
Lagerfähigkeit:	1 Jahr Minimum, bei Lagerung in dunklen Räumen
Lagertemperatur:	+10 °C bis +30 °C
Anbringung:	auf sauberen und glatten Oberflächen (Ausnahme: weiche Oberflächen)

Klebstoff Eigenschaften

	Schälfestigkeit 180°		Testmethode
Aushärtezeit 20 Minuten:	Minimum	8 N/cm	FINAT; FTM 1
	Mittelwert	15 N/cm	
Aushärtezeit 24 Stunden:	Minimum	10 N/cm	FINAT; FTM 1
	Mittelwert	17 N/cm	
Statische Scherfestigkeit:	≥ 7 Tage		FINAT; FTM 8
Erweichungstemperatur:	≥ +90 °C		ASTM; D-816

FINAT: Federation Internationale des fabricants transformateurs d'Adhesifs et Thermocolants.

ASTM: American Society for Testing and Materials.

Widerstandsfähigkeit

Oxidation:	schlecht
Plastifizierte Öle:	schlecht
Hohe relative Luftfeuchtigkeit:	schlecht
Polare Lösungsmittel (M.E.K. etc.):	schlecht
Nicht-polare Lösungsmittel (Benzin, etc.):	geeignet
Oberflächendiffusion:	schlecht
Hohe Temperatur:	geeignet
Niedrige Temperatur:	geeignet
UV-Strahlung:	schlecht

Temperaturbereich:	-15 °C bis +90 °C (abhängig von der Beanspruchung und der relativen Luftfeuchtigkeit)
---------------------------	--

Allgemeine Anwendungsvorschriften:

- Der empfohlene Temperaturbereich für die Anbringung liegt bei +20 °C bis +30 °C
- Entfetten Sie das Trägermaterial mit z.B. Alkohol oder Spiritus (Das Trägermaterial muss frei von Schmierfett, Feuchtigkeit, Staub, Silikon, etc. sein)
- Lösen Sie das Schutzpapier und pressen Sie den Streifen fest an das Trägermaterial
- Nach Möglichkeit Klebstoff 24 Stunden aushärten lassen

■ Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.