Technisches Datenblatt

Sorbents zur Aufnahme von Öl
Artikelnummer: 508702

Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung
Sorbents zur sicheren Aufnahme verschiedenster Öle und Ölprodukte.
Reißfest und strapazierfähig.

Anwendung
Ideal für auslaufende und tropfende Substanzen bei Arbeiten in Werkhallen, an Produktionsanlagen oder Fahrzeugen.

Technische Daten

Produkteigenschaften

Material:	Polypropylen, schmelzgeblasen
Maße (L x B):	46 m x 38 cm
Farbe:	Weiß
Zusammensetzung:	100% Polypropylen
Struktur:	96% naturweiße, flüssig geschmolzene, nicht gewebte Fasern (<10 Mikron), 4% weißer, „spunbond“, nicht gewebter Überzug (<15-30 Mikron)
Technologie:	flüssig geschmolzen und „Spun-Bonding“-Verfahren
Absorptionsvermögen:	wasserabweisend und ölanziehend
Verklebung:	versetzt verklebt und maschinell verknüpft
Aufnahmefähigkeit:	94 l pro Ballen (durchtränkt; mittlere Viskosität – 12.5 x)
Eigenschaften:	Produkt ist frei von Verunreinigungen, Fremdkörpern, Löchern und Rissen
Lieferform:	1 Rolle/Spenderbox

Physikalische Eigenschaften

Parameter	SPC Testmethode	Einheit	Nominal	(+/-) Toleranz
Gewicht:	SPCTM-002	g/m²	365	37
Endmaß:	SPCTM-020	mm	5.4	0.5
Aufnahmefähigkeit (mittlere Viskosität):**	SPCTM-004B	gL/gS	12.5	2
Reißfestigkeit:	SPCTM-007	daN	15	1.5
Farbe:	Sichtbar	_	Weiß	Standard

BRADY GmbH • SETON Division
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach
Tel. 06103 / 7598-0 · Fax 06103 / 7598-49
www.seton.de · info@seton.de

BRADY GmbH • SETON Division
Auslieferungslager Thayngen
Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen
Tel.: 08 00 / 55 23 96 · Fax 08 00 / 55 23 95
www.seton.ch · info@seton.ch

BRADY GmbH • SETON Division
Auslieferungslager Linz
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz
Tel.: 08 00 / 29 59 88 · Fax: 08 00 / 29 59 87
www.seton.at · info@seton.at

AG Offenbach
HRB 32127
Geschäftsführer
Hans-Jörgen
Gudmundsson
Thomas J. Felmer

Hinweis!

Die auf Seite 1 genannten Eigenschaften sind „nominale“ Werte, die bei der Fertigungskontrolle, wenn das Produkt hergestellt und/oder geprüft wird, verwendet werden. Die „nominalen“ Leistungsmerkmale können abhängig von der jeweiligen Anwendung und/oder der Anwendungsumgebung, Lagerung oder dem Versand, variieren.

**** Die Absorptionsspezifikationen und die „SPCTM004“-Testmethode basieren auf dem „ASTM F726“-Protokoll unter Verwendung SAE20 ohne chemische Zusätze, z.B. Öle, mittlere Viskosität.**

Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.